

DESCRIPTION

Panneaux anti-vibratile, d'une épaisseur de 10/20 mm composés de fibres et granulats de caoutchouc SBR (Stirene Butadiene Rubber) et granulats de caoutchouc EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer), sélectionnées, agglomérées et presses par un processus de chauffage avec une colle polyuréthane. Le panneau est protégé sur une face par une membrane synthétique non tissée et indéformable. Les panneaux ont une densité 950 kg/m³ et une dimensions de 1 m de longueur et 1 m de largeur.



DOMAINE D'APPLICATION	CHARGE	DÉFLEXION
Plage d'utilisation (charges statiques)	0,25 N/mm ²	5%
Plage de charge de fonctionnement (charges statiques et dynamiques)	0,25 ÷ 1,5 N/mm ²	5% ÷ 25%
Pics de charge (à court terme, les charges rare)	4,00 N/mm ²	50%

DOMAINE D'APPLICATION

						MEGAMAT ME 950
						MEGAMAT ME 800
						MEGAMAT ME 650
						MEGAMAT ME 500
						PAD / STRIPE
						MEGAPOINT

charge spécifique (N/mm²)


CARACTERISTIQUES PHYSIQUES	Norme	Unité	ME 950	Tolerance
Epaisseur		mm	10/20	± 2
Longueur		m	1,00	± 0,01
Largeur		m	1,00	± 0,01
Densité		kg/m ³	950	± 5%
Masse superficielle du support		g/m ²	110	
Couleur			noir/rouge	

CARACTERISTIQUES ACOUSTIQUES	Norme	Unité	ME 950	Tolerance
Compression 10%	UNI 11059	N/mm ²	0,440	± 10%
Module d'elasticité statique (Es) - compression 10%	UNI 11059	N/mm ²	4,450	± 10%
Module d'elasticité dynamique (Ed) - compression 10%	UNI 11059	N/mm ²	14,300	± 10%
Module de coupe (Gs)	ISO1827	N/mm ²	-	± 10%
Facteur de perte (η)	UNI 11059		0,137	± 0,016%


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	Norme	ME 950	Tolerance
Gamme de température d'utilisation		-20 °C / +110 °C	± 5%
Résistance au feu	EN 13501-1	E	

Les suggestions et les informations techniques ci-dessus représentent nos connaissances des propriétés et de l'utilisation du produit. ISOLGOMMA se réserve le droit de modifier ou de réactualiser la fiche technique ci-dessus sans préavis. Ce document est la propriété d'ISOLGOMMA. Tous droits réservés.


COURBE DE FLÉCHISSEMENT DE LA CHARGE




MODULE D'ELASTICITÉ STATIQUE




MODULE D'ELASTICITÉ DYNAMIQUE



FRÉQUENCE PROPRE



ISOLATION DES VIBRATIONS



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION



ISOLATION DE DALLES
FLOTTANTES POUR
MACHINES-OUTILS



Creusez le fossé de fondation construisez le mur et coulez le radier prenez soin à ce que parois et sol soit propre et exempt de toute saleté



Installez les panneaux de Megamat prenez soin qu'il n'y ait pas d'espace entre eux au niveau des bord de jointure



ISOLATION DE
MACHINES SUR
FONDATION
FLOTTANTE



Collez les panneaux sur les murs de la fosse avec colle Selena Tytan 60s en prenant soin de les approcher avec précision.



Collez les jointures horizontaux et verticaux entre les panneaux avec la bande adhésive



ISOLATION DE
FONDATEMENTS



Coulez la dalle en béton directement sur le Megamat